



FICHA TÉCNICA

Edição: Outubro 2025



PRIMÁRIO ENCHIMENTO 1K (422)

CHAMALEON

FABRICANTE		FORNECEDOR	
Chamäleon GmbH		ATWOO – Car Cosmetics, Lda.	
Morada:	Rudolf-Diesel-Straße, 8A 69115 Heidelberg-Germany	Morada:	Est. Alqueidão da Serra, 1005 - Perulhal 2440-206 Reguengo do Fétal
Telf.	+49 (0) 6221 520440	Telf.	+351 244 765 096
Email:	info@chamaeleon-produktion.de	Email:	geral@atwoo.pt
		Site:	www.atwoo.pt

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO			
COR	DESCRIÇÃO	CONTEÚDO	REFERÊNCIA
Cinzento	Primário Enchimento 1K	1 L	CH – 14225

DESCRIÇÃO

Primário de enchimento de 1 componente, com alto poder de enchimento para a reparação automóvel.

PROPRIEDADES

- Pode ser utilizado em pinturas antigas de dois componentes lixadas, primários de loja e diretamente no metal, alumínio e superfícies zincadas
- Faculta uma grande economia de tempo devido à rápida secagem e processo de lixar
- Livre de cromatos e chumbo
- Não aplicar em pinturas termoplásticas antigas
- Rendimento: 5 – 7 m²/l

PROCESSO DE PREPARAÇÃO DA PINTURA

Diluinte:	50 – 70% Aproximadamente (Universal 322/ Universal Lento 323)
Viscosidade a 20°C:	15 – 20 s 4 mm DIN

DICAS DE PROCESSAMENTO

A superfície deve estar limpa, seca, livre de ferrugem e gordura.
Remover revestimentos antigos ou primários que não estejam curados ou que apresentem má aderência.

Revestimentos antigos	Desengordurar, lixar a seco com P320, soprar e desengordurar novamente
Betumes de poliéster	Lixar a seco, usar P240–320 para lixagem final, soprar e desengordurar
Primário epóxi	Lixar a seco, usar P240–320 para lixagem final, soprar e desengordurar
Wash Primer	Aplicar após secagem
Aço	Desengordurar, lixar a seco com P120, soprar e desengordurar novamente. Aplicar primário de lavagem antes, para melhor aderência
Revestimento cataforético	Desengordurar, lixar a seco com P320, soprar e desengordurar novamente

FICHA TÉCNICA

Edição: Outubro 2025



PRIMÁRIO ENCHIMENTO 1K (422)

CHAMÄLEON

APLICAÇÃO	Pressão pulverização	Bico	Camadas
Pistola de ar / gravidade	1.6 – 2.0 bar	1.3 – 1.6 mm	2 – 3
Espessura da camada / filme seco	20 – 40 µm		
Tempo de evaporação	10 minutos antes da secagem na estufa ou por infravermelhos		

SECAGEM	Repintura	Seco ao pó
Temperatura do objeto a 20°C	30 min	15 min
Temperatura do objeto a 60°C	15 min	
	Pode ser lixado a seco e a água após 45 min	

REGULAMENTO COV

Limite da EU para este produto (cat B/c): 840 g/l. Este produto contém máximo 544g/l COV

SEGURANÇA

Consultar a Ficha de Dados de Segurança antes de utilizar o produto. Manter afastado do alcance das crianças. Aplicar em locais bem ventilados, utilizando a máscara para a devida proteção.

MEIO-AMBIENTE/ELIMINAÇÃO/ARMAZENAMENTO:

Meio-ambiente: Este produto é livre de metais pesados. As tampas e as embalagens são feitas de materiais reciclados

Eliminação: Somente as embalagens completamente vazias podem ser colocadas num contentor apropriado. As embalagens que não estejam vazias devem ser eliminadas como “lixo especial” conforme a regulamentação em vigor.

Armazenamento: 36 meses em condições de armazenamento apropriadas (=10°-25°C, humidade relativa do ar. m 60%) no recipiente original fechado. Proteger da luz solar directa, congelação e humidade.

RESPONSABILIDADE

Esta informação técnica é dada com base no nosso melhor conhecimento. No entanto, as notas aqui mencionadas não são vinculativas e não dispensam os testes próprios para verificar se os produtos fornecidos são adequados para a aplicação em específico. A utilização e o manuseamento estão fora do nosso controlo e, portanto, exclusivamente sobre a responsabilidade do utilizador. A Chamäleon não assume a responsabilidade, exceto se na causa do incidente estiver uma falha incorrida pela Chamäleon.