FICHA TÉCNICA

Edição: 01 • Out 2021

CAMUFLADO MATE

FABRICANTE

Motip Dupli GMBH

Morada: Kurt - Vogelsang - Str. 6
D 74855 Habmersheim

Telf. +49 (0) 6266/75-0

Email: info@de.motipdupli.com

FORNECEDOR

ATWOO – Car Cosmetics, Lda.

Morada: Est. Alqueidão da Serra, 1005 - Perulhal
2440-206 Reguengo do Fétal

Telf. +351 244 765 096

Email: geral@atwoo.pt

Site: www.atwoo.pt

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

COR	DESCRIÇÃO	CONTEÚDO	REFERÊNCIA
	Spray Camuflado Castanho	400 ml	MT-304901
	Spray Camuflado Preto	400 ml	MT-304902
	Spray Camuflado Verde Olive	400 ml	MT-304904
	Spray Camuflado Caqui	400 ml	MT-304905

DESCRIÇÃO

Tinta camuflada para superfícies, tratadas e não tratadas, de madeira, metal, alumínio, vidro, pedra, têxtil e diversos tipos de plástico. Possui uma excelente cobertura e propriedades de enchimento. Elevada durabilidade da cor. Resistente a riscos, choques, à gasolina, produtos químicos e às influências climatéricas. A pintura ultra mate evita os reflexos indesejados da luz. Previne a corrosão e tem uma excelente aderência.

PROPRIEDADES

- Excelente cobertura e propriedades de enchimento
- Cor duradoura
- À prova de riscos e choques
- Resistente à gasolina, químicos e influências climatéricas
- Previne a corrosão
- Excelente aderência
- Ultra mate – evita os reflexos da luz

CARACTERISTICAS FÍSICAS E QUIMICAS

Base:	Resina acrílica
Grau de brilho:	Mate, 10 ±2 GU
Rendimento (400 ml):	1,25 a 1,75 m^2 (aprox.)
Secagem ao pó:	10 min
Secagem ao tacto:	30 min
Secagem completa:	24 h
Repintura:	24 h
Superfícies de aplicação:	Madeira, metal, alumínio, vidro, pedra, têxteis e vários tipos de plástico
Temp. mínima de trabalho:	10°C
Temp. máxima de trabalho:	25°C
Pressão:	4000/20 Bar
Temperatura de resistência:	110°C

FICHA TÉCNICA

Edição: 01 • Out 2021

CAMUFLADO MATE

SEGURANÇA

Consultar a Ficha de Dados de Segurança antes de utilizar o produto. Manter afastado do alcance das crianças. Aplicar em locais bem ventilados, utilizando a máscara para a devida protecção.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

A superfície deve estar limpa, seca e desengordurada. Remover a tinta solta e a ferrugem e lixar a superfície.
Melhor temperatura de processamento de 10 a 25°C. Antes de usar, agitar o spray durante 2 minutos e fazer um teste numa amostra. Pulverizar a uma distância de aproximadamente 25 a 30 centímetros. Aplicar em várias camadas finas. Antes de aplicar a próxima camada, agitar novamente o spray.
Após a utilização, limpar a válvula (inverter o spray e pressionar o bico durante aproximadamente 5 segundos).
O tempo de secagem depende da temperatura ambiente, da humidade do ar e da espessura da camada aplicada.

AMBIENTE E ROTULAGEM

Cumprimento dos requisitos ambientais: A MOTIP DUPLI está empenhada no respeito ecológico, com a aplicação de formulações sem materiais restritos ou críticos e em obter o melhor desempenho possível dos produtos. As tampas e embalagens são feitas de material reciclável**.**

Eliminação: Somente os sprays completamente vazios podem ser enviados para a reciclagem. Se as latas não estiverem vazias, devem ser eliminadas como "lixo especial".

Rotulagem: Em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008. O produto classificou-se e está etiquetado em conformidade com o regulamento CLP.

RESPONSABILIDADE

Esta informação técnica é dada com base no nosso melhor conhecimento. No entanto as notas aqui mencionadas não são vinculativas e não dispensam os testes próprios para verificar se os produtos fornecidos são adequados para a aplicação em específico. A utilização e o manuseamento estão fora do nosso controlo e, portanto, exclusivamente sobre a responsabilidade do utilizador. A Motip Dupli não assume a responsabilidade, excepto se na causa do incidente estiver uma falha incorrida pela Motip Dupli.